

### TỔNG QUÁT

Flexipave CushionCoat là một lớp nền cao su biến tính polyme được sử dụng trong hệ thống sơn phủ sân Tennis Flexipave. Sản phẩm được thi công bằng thanh gạt cao su và có sẵn 2 loại sản phẩm, CushionCoat BC 1mm và CushionCoat FC 0,5mm. Sản phẩm được thi công nhiều lớp để tạo ra một lớp đệm giảm chấn nhằm tối ưu hóa bề mặt sân Tennis.

### DÒNG SẢN PHẨM/ MÃ SỐ

|                      |       |
|----------------------|-------|
| CushionCoat BC 1mm   | 67131 |
| CushionCoat FC 0.5mm | 67132 |

### ĐẶC ĐIỂM

CushionCoat là một hợp chất hỗn hợp trộn sẵn gốc nước gồm cao su, polyme, chất độn và chất màu với các đặc tính sau:

- Khô nhanh.
- Dễ thi công
- Độ bám dính tuyệt vời
- Khả năng kháng nước.

### ỨNG DỤNG

CushionCoat được sử dụng làm lớp nền trong hệ thống Flexipave, nơi yêu cầu chất lượng cao hoặc lớp hoàn thiện chuyên nghiệp. Để có một bề mặt thi đấu chất lượng chuyên nghiệp, 3 lớp CushionCoat Basecoat 1mm được thi công sau đó là 3 lớp CushionCoat FC 0.5mm. Đối với lớp hoàn thiện chất lượng trung bình, 2 lớp sơn của mỗi dòng sản phẩm được sử dụng.

### CHUẨN BỊ BỀ MẶT

CushionCoat luôn được thi công trên lớp Flexipave Resurfacer, đã khô ít nhất 4 giờ

### PHA TRỘN

CushionCoat luôn được pha trộn với nước theo tỷ lệ sau:  
15kg CushionCoat : 6 lít Nước

### THI CÔNG VÀ VỆ SINH DỤNG CỤ

Dùng thanh gạt cao su thi công CushionCoat đã trộn và để khô trong 4 giờ giữa các lớp sơn.

Vệ sinh dụng cụ bằng nước sau khi sử dụng.

### AN TOÀN VÀ SỨC KHỎE

Tránh tiếp xúc lâu với mắt và da. Để biết thông tin chi tiết hãy tham khảo bảng dữ liệu an toàn vật liệu có liên quan.

### ĐÓNG GÓI VÀ BẢO QUẢN

CushionCoat được đóng gói trong thùng nhựa 15kg.

Bảo quản thùng chứa ở nơi khô ráo sạch sẽ, tránh ánh nắng trực tiếp và nhiệt độ quá cao và quá lạnh.

Thùng chứa mở có thể được bảo quản trong 12 tháng. Ưu tiên sử dụng hàng sản xuất trước.

Công ty Terraco cung cấp hàng loạt các sản phẩm và dịch vụ cho hầu hết các nhu cầu về bê tông và vật liệu hoàn thiện. Vui lòng liên hệ với trung tâm dịch vụ kỹ thuật của Terraco hoặc đại lý của Terraco nơi gần nhất để có thêm thông tin và được tư vấn về mẫu, cách thi công sản phẩm...Tất cả những thông tin về kỹ thuật, chất lượng trong data sheet này đã được chúng tôi nghiên cứu trong phòng thí nghiệm cũng như trong các ứng dụng rộng rãi thực tế. Tất cả sản phẩm Terraco đưa ra thị trường đều tuân theo các yêu cầu về điều kiện bán hàng tiêu chuẩn sẵn có. Thông tin này dựa trên kiến thức thực tiễn của Terraco nhằm cung cấp thông tin chung về các sản phẩm của Terraco và Phương pháp sử dụng, cần phải xác định tính phù hợp những vấn đề liên quan đến sản phẩm trước khi sử dụng sản phẩm rộng rãi. Tất cả những thông tin trên được trung tâm kỹ thuật Terraco Ireland ban hành. Để biết thêm thông tin chi tiết vui lòng truy cập [www.terraco.com](http://www.terraco.com)

### THÔNG SỐ KỸ THUẬT

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Sản phẩm</b>             | Lớp đệm nền cao su sân Tennis  |
| <b>Chất độn</b>             | Hạt cao su, chất độn khoáng đã được phân loại  |
| <b>Chất kết dính</b>        | Nhựa Acrylic co-polymer  |
| <b>Tỉ lệ trộn</b>           | 15kg CushionCoat : 6 lít Nước  |
| <b>Trọng lượng riêng</b>    | CushionCoat BC 1.16, CushionCoat FC 1.16   |
| <b>Màu sắc</b>              | Đen  |
| <b>Phương pháp thi công</b> | Bằng thanh gạt cao su  |
| <b>Định mức tiêu thụ</b>    | CushionCoat BC 1mm 0.35-0.5 kg/m <sup>2</sup> /coat<br>CushionCoat FC 0.5mm 0.2-0.35 kg/m <sup>2</sup> /coat |
| <b>Vệ sinh dụng cụ</b>      | Với nước   |
| <b>Đóng gói</b>             | Thùng nhựa 15kg.   |
| <b>Bảo quản</b>             | 12 tháng trong thùng chưa mở nắp.  |

For technical enquiries please contact your nearest Terraco representative:

#### RUSSIA:

**OOO Terraco Sweden Ltd, Russia**  
Tel: +7 (0)495 1012 237  
Fax: +7 (0)495 6273 881  
E-mail: adm@terraco.ru  
Web: www.terraco.ru

#### OOO Terraco Vostok Ltd

Tel: +7 (0)4212 410563  
Fax: +7 (0)4212 410591  
E-mail: terracovostok@terraco.khn.ru  
Web: www.terraco.com

#### CHINA:

**Terraco Architectural Coatings China Co., Ltd.**  
Tel: +86 (0)20 8759 4742  
Fax: +86 (0)20 8526 8056  
E-mail: sales@terraco.com.cn  
Web: www.terraco.com.cn

#### Terraco Chemical (Shanghai) Co., Ltd.

Tel: +86 (0)21 621020 48 / 18  
Fax: +86 (0)21 625205 47  
Email: sales@terraco.com.cn  
Web: www.terraco.com.cn

#### JORDAN:

**Jordan Swedish Polymers Industrial Corp.**  
Tel: +962 (0)6 553 8751  
Fax: +962 (0)6 553 6560  
E-mail: terraco@nol.com.jo  
Web: www.terraco.jo

#### EGYPT:

**Terraco Egypt Chemical Industries S.A.E.**  
Tel: +20 (0)2 29184 53 / 57 / 58  
Fax: +20 (0)2 29184 80  
E-mail: terraco@terraco.com.eg  
Web: www.terraco.com.eg

#### UAE:

**Terraco UAE Ltd**  
Tel: +971 (0)4 285 0999  
Fax: +971 (0)4 285 2299  
E-mail: terraco@terraco.com.ae  
Web: www.terraco.com

#### TURKEY:

**Terraco Yapi Malzemeleri Sanayi Ve Ticaret AS**  
Tel: +90 (0)222 236 0423  
Fax: +90 (0)222 236 0425  
E-mail: terraco@terraco.com.tr  
Web: www.terraco.com.tr

#### THAILAND:

**Terraco Industry (Thailand) Limited**  
Tel: +66 (0)2 94668 56 / 57  
Fax: +66 (0)2 94665 33  
E-mail: terraco@terraco.co.th  
Web: www.terraco.com

#### VIETNAM:

**Terraco Vietnam Co., Ltd**  
Tel: +84 (0)274 3820100  
Fax: +84 (0)274 3820101  
E-mail: terraco@terraco.com.vn  
Web: www.terraco.com

#### SOUTH KOREA:

**Terraco Korea Co., Ltd**  
Tel: +82 (0) 2 5611 551  
Fax: +82 (0)2 5671 771  
E-Mail: terraco@terraco.co.kr  
Web: www.terraco.co.kr

#### IRELAND:

**Terraco Technical Centre, Ireland**  
Tel: +353 (0) 404 66555  
Fax: +353 (0) 404 66654  
E-mail: terraco@eircom.net  
Web: www.terraco.com