



RS86

DULUX WEATHERSHIELD
ROYAL SHINE

HÌNH ẢNH & MÔ TẢ SẢN PHẨM



Dulux Weathershield Royal Shine là sản phẩm sơn ngoại thất siêu cao cấp chuyên biệt dành cho mọi loại dinh thự. **Công nghệ độc quyền từ Châu Âu - Hybrid Mineral Technology** - như một lớp khiên vững chắc bảo vệ tối ưu cho các dinh thự trước điều kiện thời tiết khắc nghiệt, không chỉ bảo vệ màu sắc bền đẹp dài lâu mà còn đẩy lùi bụi bẩn không thể bám chắc trên tường và nhờ đó, giữ cho mọi công trình trong thời gian dài luôn sạch đẹp như vừa mới được sơn.

Dulux Weathershield Royal Shine với công nghệ Hybrid Mineral Technology mang tới các tính năng vượt trội:

- **Chống vết bẩn, chống bám bụi và chống rêu mốc mạnh hơn gấp 3 lần:** công nghệ Hybrid Mineral tạo lớp khiên bảo vệ vững chắc ngăn bụi bẩn bám chắc vào màng sơn, ngăn ngừa vết ố bẩn, chống rêu mốc **mạnh hơn gấp 3 lần so với sơn thông thường** và dễ dàng tự làm sạch nhờ nước mưa.
- **Bảo vệ tối ưu trước mọi thời tiết:** Màng sơn cứng chắc ngăn ngừa các tác động khắc nghiệt của thời tiết, bảo vệ màng sơn trước sự tấn công của tia UV, rêu mốc, bạc màu, kiềm hóa & bong tróc
- **Bảo vệ tối ưu tới 12 năm**

Dulux Weathershield Royal Shine - giữ cho ngôi nhà của bạn luôn bền đẹp như mới trong thời gian dài.

THÔNG TIN SẢN PHẨM

| | |
|---------|----------------------------------------------------------|
| Bao bì | 1L, 5L |
| Màu sắc | Tham khảo bảng màu Dulux Weathershield và Cây màu Dulux. |

THÔNG TIN KỸ THUẬT

| | |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Thành phần | Thành phần cấu tạo: <ul style="list-style-type: none">- Nhựa gốc Polymer & bột khoáng (60-80%), chất phụ gia (5-20%), nước (5-30%).- Thể tích chất rắn: 39 ± 1 theo % thể tích- Hàm lượng các chất VOC: < 50 g/l (<i>Không áp dụng cho chất màu pha thêm</i>)- Hàm lượng chì: ≤ 90ppm |
| Thời gian khô | Tùy thuộc vào nhiệt độ và độ ẩm của môi trường. Thời gian khô tham khảo dành cho một lớp sơn ướt với độ dày tiêu chuẩn 100micron thi công ở điều kiện thời tiết thông thường (nhiệt độ trung bình 30°C, độ ẩm môi trường 80%) |
| Khô bề mặt | 30 phút (tùy thuộc vào nhiệt độ và độ ẩm của môi trường) |
| Thi công lớp sau | 1-2 giờ (tùy thuộc vào nhiệt độ và độ ẩm của môi trường) |
| Độ phủ lý thuyết | Lên đến 13m ² /lít/lớp (<i>Độ phủ tùy theo điều kiện bề mặt thi công, dụng cụ thi công và độ pha loãng sơn</i>). |
| Bề mặt | Bóng |

CHỨNG NHẬN



Chứng nhận do Hội đồng Công trình Xanh Singapore (SGBC) cấp.



Quy Chuẩn Kỹ Thuật Quốc Gia: QCVN / VIBM

**RS86****DULUX WEATHERSHIELD
ROYAL SHINE****TỰ VẤN THI CÔNG****Chuẩn bị bề mặt**

- Độ ẩm của bề mặt tường dưới 16% theo máy đo độ ẩm Protimeter hay để bề mặt tường khô từ 21 đến 28 ngày trong điều kiện bình thường (nhiệt độ trung bình 30°C, độ ẩm môi trường 80%). Không thi công sơn nếu nhiệt độ thời tiết dưới 10°C).
- Bảo đảm bề mặt sơn phải sạch, khô, không có tạp chất làm giảm độ bám dính như bụi, dầu mỡ hay sáp.
- Dùng hóa chất thích hợp để xử lý bề mặt có rêu mốc.
- Đối với bề mặt cũ bị phún hóa, cần loại bỏ màng sơn cũ bằng dụng cụ thích hợp trước khi thi công. Xử lý triệt để các vết nứt tường trước khi thi công sơn.

Dụng cụ thi công

Cọ, ru lô, máy phun sơn.
Pha tối đa 10% nước sạch.

Tỉ lệ pha nước

Lưu ý: Pha loãng quá nhiều nước sẽ làm giảm độ che phủ của màng sơn, ảnh hưởng đến khả năng thi công và màu sắc của sản phẩm.

Hệ thống sơn đề nghị

| Bột trét (2 lớp) | Sơn lót (1 lớp) | Sơn phủ (2 lớp) |
|------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Bột Trét Cao Cấp Dulux | Sơn Lót Ngoại Thất Cao Cấp Dulux Weathershield Chống Kiềm | Sơn Nước Ngoại Thất Dulux Weathershield Royal Shine (*) |

(*) Một số màu đặc biệt cần thi công nhiều hơn 2 lớp để đạt được độ phủ.

Sử dụng và bảo quản

- Khuấy đều trước khi sử dụng
- Thi công sơn: cọ, rulo, máy phun.
- Bảo quản sơn ở nơi khô, mát. Đặt thùng sơn ở vị trí thẳng đứng an toàn và đậy chặt nắp.
- Dùng ngay sau khi mở nắp.

Làm sạch

Rửa sạch dụng cụ với nước ngay sau khi sử dụng.

THÔNG TIN VỀ AN TOÀN, SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG

• Các xử lý như: xà nhám, đốt màng sơn sẽ tạo bụi và/hoặc khói độc. Nên xà nhám ướt nếu có thể. Làm việc trong khu vực thông thoáng. Sử dụng đồ bảo hộ thích hợp khi thi công • Mang găng tay và kính bảo vệ mắt • Tránh hít hơi/bụi sơn • Chỉ thi công tại khu vực thông thoáng • Lấy lại lượng sơn còn dư trên cọ hoặc rulô càng nhiều càng tốt trước khi rửa • Tránh thải sơn ra môi trường • Thu gom tràn đổ • Tránh xa nguồn thực phẩm, nước uống và thức ăn động vật • Khi bị dính sơn vào mắt, lập tức rửa mắt với nhiều nước sạch và đến gặp bác sĩ ngay • Khi bị dính sơn vào da, lập tức rửa vùng phơi nhiễm với xà phòng /sản phẩm làm sạch da phù hợp và nước sạch. Không sử dụng dung môi • Không đổ sơn vào cống rãnh hay nguồn nước • Thông tin an toàn sản phẩm được cung cấp theo yêu cầu sử dụng.

CHÚ Ý NGUY CƠ

- Độc với sinh vật thủy sinh.
- Có hại với sinh vật thủy sinh với ảnh hưởng kéo dài

CHÚ Ý PHÒNG NGỪA

• Để xa tầm tay trẻ em • Mang theo thùng sơn hoặc nhãn sản phẩm khi cần tư vấn y khoa • Tránh tiếp xúc với mắt, da hoặc lên quần áo • Nếu cảm thấy không khỏe, hãy gọi cho trung tâm chống độc hoặc bác sĩ • Thải bỏ sơn và thùng chứa phù hợp với các quy định địa phương, khu vực, quốc gia và quốc tế.



CÔNG TY TNHH AKZO NOBEL VIỆT NAM
Tầng 12, Vincom Center Đồng Khởi
Số 72 Lê Thánh Tôn, P Bến Nghé, Q1,
Tp.HCM
ĐT: +84 28 3822 1612 Fax: +84 28 3824 1849
www.dulux.vn hoặc
www.facebook.com/duluxvn

Để biết thêm thông tin chi tiết vui lòng tham khảo Hướng Dẫn Sử Dụng Sản Phẩm và Thông Tin An Toàn Sản Phẩm Dulux bằng cách gọi:

Trung Tâm Tư Vấn & Dịch Vụ Khách Hàng **1900 555 561**